

FIXPAINT

**A) Algemene informatie**

Kleurloos fixeermiddel. Toepasbaar op weinig coherente cementbezetting, beton, baksteen, oude krijtende verven en silicaatverven enz. Kan afgewerkt worden met diverse Levis-muurverven.

Buiten. - 5-15 m²/l - Verwerking : borstel : gebruiksklaar. - Droog na 1-2 h; overschilderbaar na 6-12 h. - Reiniging gereedschap : Brush Cleaner of white spirit.

Vorbereiding ondergrond : borstelen en stofvrij maken of reinigen met hoge druk. Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, afbranden etc. kunnen gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde ruimte.

Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig.

Verfsysteem (vb) : 1x Fixpaint + 2x Gevel Expert of 2x Leviscyl.

Voor gebruik : goed omroeren.

B) Werkwijze***Nieuwe ondergronden: voorbereiding en primer:***

Baksteen (Buiten):

Mosaangroei: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen. Behandelen met Levis Antimoss en het dode mos droog afborstelen na 24 uren. Goede, coherente ondergrond: afborstelen. Indien nodig, voegen en barsten herstellen met Polyfilla Buitenvulmiddel.

1 laag Primer Façade aanbrengen; indien de ondergrond verpoedert 1 laag Fixpaint aanbrengen in plaats van Primer Façade.

Cementbezetting (Buiten):

Mosaangroei: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen. Behandelen met Levis Antimoss en het dode mos droog afborstelen na 24 uren. Goede, coherente ondergrond: afborstelen. Indien nodig, barsten en gaten herstellen met Polyfilla Buitenvulmiddel.

1 laag Fixpaint aanbrengen.

Ruwe beton (Buiten):

Mosaangroei: afborstelen of afsputten met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen. Behandelen met Levis Antimoss en het dode mos droog afborstelen na 24 uren. Goede, coherente ondergrond: afborstelen. Indien nodig, barsten en gaten herstellen met Polyfilla Buitenvulmiddel.



FIXPAINT

1 laag Fixpaint aanbrengen.

Opmerkingen: eventuele grindnesten (plaatsen met te weinig cement) verwijderen en behandelen met een laag Fixpaint alvorens deze plaatsen te herstellen. Eventuele slikhuid (witte onstabiele laag op nieuw beton) dient te worden verwijderd. Systeem voor "glad" beton: meer info België: bel 0800-24.111.

C) Bijkomende informatie**a) Voornaamste eigenschappen**

- ✓ ademend
- ✓ diepe indringing
- ✓ gemakkelijke verwerking
- ✓ geurarm
- ✓ goede alkalibestendigheid
- ✓ snelle droging
- ✓ verbetert aanzienlijk de hechting van de afwerkingslagen en vergemakkelijkt hierdoor het later onderhoudswerk
- ✓ vermindert de porositeit van de ondergrond

b) Praktische inlichtingen

Aanbrengingsvoorwaarden: niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 10°C en als er gevaar bestaat voor condensatie.

Verpakkingen:

1L

5L



FIXPAINT

c) Technische kenmerken**Samenstelling:**

Bindmiddel :	acrylaat copolymeer in oplossing
Oplosmiddel :	alifatische en aromatische koolwaterstoffen
Vaste stofgehalte in gewicht :	12% $\pm$ 2

Eigenschappen:

Vlampunt :	+ 27°C
Viscositeit :	$\pm$ 14 seconden met de Fordbeker nr. 4
Densiteit :	0,83 $\pm$ 0,02 g/cm ³ bij 20°C
VOS :	EU grenswaarden voor dit product (cat. A/h) 750 g/l (2007), 750 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 750 g/l VOS.

Deze technische steekkaart, op datum van 8-10-2009, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
www.levis.info

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde

