

Combi PT

HUIS BUITEN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloos efficiënt houtimpregneermiddel op solventbasis. Een uitermate krachtig houtbeschermingsproduct voor nieuw en/of onbehandeld hout.

Het beschermt tegen houtaantastende insecten (zoals huisboktor, gewone houtwormkever, inclusief termieten) en tegen schimmels (blauwschimmels en houtrot).

Dringt diep in het hout en voorkomt dat het hout (opnieuw) wordt aangetast.

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle zachte houtsoorten en toepassingen buiten onder afdak, of niet in direct contact met de bodem of oppervlaktewater (daktimmerwerk, schrijnwerk, ramen en deuren, hekwerk, carports, houtsculpturen, kunstvoorwerpen, ...). Langdurige werking.

Eigenschappen

- ✓ Beschermt tegen schimmels zoals blauwschimmel en houtrot
- ✓ Beschermt tegen houtaantastende insecten en hun larven
- ✓ Dringt diep in het hout
- ✓ Kleurloos, doet het hout niet verkleuren
- ✓ Reukloos na drogen
- ✓ Langdurige werking

Kleur

Kleurloos.

Verpakkingen

0,75l, 2,5l en 5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout en/of onbehandeld hout

Op kaal en droog hout afzonderlijke lagen Xyladecor Combi PT aanbrengen met een rol of borstel tot de geadviseerde dosering (200 ml/m²). Volgende laag aanbrengen van zodra het product in het hout gedrongen is.

Hout aangetast door houtrot, houtworm en schimmels

Eventueel aanwezige verf- of vernislagen verwijderen tot op het kale hout.

Aangetaste houtdelen verwijderen tot op gezonde hout. Verdere behandeling zie nieuw hout.

Afwerking

Na volledige droging, afwerken met beits, vernis of verf.

De eindlaag mag geen houtimpregneermiddel zijn en moet onderhouden worden.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar product, mag niet verdund worden. Goed oproeren of schudden voor gebruik.

Verwerkingscondities

Temperatuur hoger dan 5°C, Relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Het te behandelen hout moet droog en proper zijn, en vrij van schimmels, op het moment van de behandeling.

Een goede ventilatie tijdens en na verwerking van het product is vereist.

Rendement

Afzonderlijke lagen Xyladecor Combi PT aanbrengen met een rol of borstel tot de geadviseerde dosering (200ml/m²).

Max. 5 m²/l

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 h. Volgende laag aanbrengen van zodra het product in het hout gedrongen is.

Overschilderbaar met andere producten : 24 h.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

Veiligheid

Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

Actieve bestanddelen

Propiconazole.

IPBC.

Cypermethrine.

Reiniging en bewaring

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met white spirit of Polyfilla Borstelreiniger te reinigen. Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-8-2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be